epd-norge
Global program operatør

# Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

## Blue Pearl



LARVIK GRANITE

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

**Eier av deklarasjonen:**
Larvik Granite AS

**Produkt:**
Blue Pearl

**Deklarert enhet:**
1 tonne

**Deklarasjonen er basert på PCR:**
EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 018:2022 Part B for natural stone products, aggregates and fillers

**Programoperatør:**
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

**Deklarasjonsnummer:**

**Publiseringsnummer:**

**Godkjent dato:**

**Gyldig til:**

**EPD software:**
LCAno EPD generator ID: 336922

## Generell informasjon

**Produkt**

Blue Pearl

**Eier av deklarasjonen:**

Larvik Granite AS
Kontaktperson: Stephan Christian Kleive
Telefon: +47 33 13 82 00
e-post: sales@larvik-granite.no

**Programoperatør:**

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Telefon: +47 977 22 020
web: www.epd-norge.no

**Produsent:**

Larvik Granite AS
Storgata 128
N-3262 Larvik, Norway

**Deklarasjonsnummer:**

**Produksjonssted:**

Larvik Granite AS production site Tvedalen (Norway)
Tveidalsveien 518
3295 Helgeroa, Norway

**Deklarasjonen er basert på PCR:**

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 018:2022 Part B for natural stone products, aggregates and fillers

**Kvalitet/Miljøsystem:**

**Erklæring om ansvar:**

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

**Org. no.:**

NO 930307378

**Deklarert enhet:**

1 tonn Blue Pearl

**Godkjent dato:**

**Deklarert enhet med opsjon:**

A1-A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

**Gyldig til:**

**Årstall for studien:**

2022

**Funksjonell enhet:**

Ikke aktuelt.

**Sammenlignbarhet:**

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

**Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:**

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

**Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:**

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy lca.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av: Pedro Ferreira

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Børge Heggen Johansen, Energiråd AS

**Verifikasjon av EPD-verktøy:**

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Martin Erlandsson, IVL Swedish Res. Inst

(krever ikke signatur)

**Godkjent:**

## Produkt

### Produktbeskrivelse:

Blue Pearl er en naturstein produsert av en magmatisk bergart av typen monzonitt (larvikitt).

### Produktspesifikasjon:

Naturstein av monzonitt (larvikitt) er et slitesterkt materiale og egner meget godt til fasader, monumenter, benkeplate, fliser, pukk og miljøstein.

| Materialer | kg | % |
|---|---|---|
| Explosives | 1,31 | 0,13 |
| Stein | 1000,00 | 99,87 |
| Total | 1001,31 | 100,00 |

### Tekniske data:

Petrografiske data:
- Nøkkelmineraler: anortoklase (80-85%)
- Tilbehørsmineraler: biotitt, augitt, olovin, nefelin, hemo-ilmenitt, apatitt, magnetitt, hematitt.
- Geologisk alder: Perm (250 Ma).

For mer informasjon, se https://www.brachot.com/en/quarries/blue-pearl-1-lg/

### Markedsområde:

Markedet for blokkstein er Kina, Italia, Spania og India.

### Levetid, produkt:

Avhengig av bruksområdet.

### Levetid, bygg eller anlegg:

Normalt antas levetiden til bygninger å være rundt 60 år.

## LCA: Beregningsregler

### Deklarert enhet:

1 tonn Blue Pearl

### Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

### Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom økonomisk allokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen. Innsatsene ble allokert økonomisk, med 97.5% til Blue Pearl-produksjon.

### Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarerte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser.

| Materialer | Kilde | Datakvalitet | År |
|---|---|---|---|
| Explosives | ecoinvent 3.6 | Database | 2019 |
| Explosives | NEPD-5025-3977-EN | EPD | 2021 |
| Stein | LCA.no | Database | 2021 |


## Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarert, MNR=modul ikke relevant)

| Produktfase | | | Sammenstillingsfase | | Bruksfase | | | | | | | Sluttfase | | | | Gevinst og belastninger etter endt levetid (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råmaterialer | Transport | Tilvirkning | Transport | Konstruksjons/ installasjonsfase | Bruk | Vedlikehold | Reparasjon | Utskiftinger | Renovering | Operasjonell energibruk | Operasjonell vannbruk | Demontering | Transport | Avfallsbehandling | Avfall til sluttbehandling | Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
| X | X | X | X | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | X | X | X | X | X |

### Systemgrenser:

A1 er uttak av naturstein. A2 står for transport fra brudd til produksjonsanlegg og transport av sprengstoff. A3 og A4 er selve produksjonsprosessen med formatering av råblokker til steinblokker, deponering av masser, samt transport til markedet. A4 er transport av råblokker fra steinbruddet til nærmeste havn. Råblokkene eksporteres fra produksjonsstedet med skip til større fabrikker i utlandet, som står for videreforedlingen.

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:




### Teknisk tilleggsinformasjon:

## LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Transport av sprengstoff i A2 fra Drammen (114 km). Avstanden i A4 er beregnet fra produksjonsstedet til nærmeste havn i Norge. Modul C og D presenterer gjennomsnittsverdier, basert på norsk statistikk. 50 km i C2 han brukes som et bransje gjennomsnitt.

| Transport fra produksjonssted til bruker (A4) | Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) | Distanse (km) | Brennstoff/Energiforbruk | Enhet | Verdi (Liter/tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lastebil, 16-32 tonn, EURO 6 (km) | 36,7 % | 20 | 0,043 | l/tkm | 0,85 |

| Demontering (C1) | Enhet | Verdi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riving av steinmaterialer, C1 (kg) | kg/DU | 1000,00 | | | |

| Transport til avfallsbehandling (C2) | Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) | Distanse (km) | Brennstoff/Energiforbruk | Enhet | Verdi (Liter/tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lastebil med henger over 32 tonn, EURO 6 (km) | 53,3 % | 50 | 0,023 | l/tkm | 1,15 |

| Avfallsbehandling (C3) | Enhet | Verdi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avfallsbehandling av steinprodukt etter riving (kg) | kg/DU | 700,00 | | | |

| Avfall til sluttbehandling (C4) | Enhet | Verdi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avfall, stein, til deponi (kg) | kg/DU | 300,00 | | | |

| Gevinst og belastninger etter endt levetid (D) | Enhet | Verdi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Substitusjon av steinmaterialer (kg) | kg/DU | 700,00 | | | |

## LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

| Miljøpåvirkning (Environmental impact) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indikator** | | **Enhet** | A1-A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
| | GWP-total | kg $CO_2$ -ekv | 6,23E+01 | 3,22E+00 | 4,00E+00 | 4,36E+00 | 5,04E-01 | 1,29E+00 | -1,64E+00 |
| | GWP-fossil | kg $CO_2$ -ekv | 6,22E+01 | 3,22E+00 | 4,00E+00 | 4,35E+00 | 4,97E-01 | 1,28E+00 | -1,60E+00 |
| | GWP-biogenic | kg $CO_2$ -ekv | 9,75E-02 | 1,33E-03 | 7,50E-04 | 1,87E-03 | 4,29E-03 | 1,09E-03 | -3,20E-02 |
| | GWP-luluc | kg $CO_2$ -ekv | 1,18E-02 | 1,15E-03 | 3,15E-04 | 1,33E-03 | 6,88E-04 | 2,52E-04 | -1,08E-03 |
| | ODP | kg CFC11 -ekv | 1,27E-05 | 7,29E-07 | 8,64E-07 | 1,05E-06 | 9,80E-08 | 6,26E-07 | -2,92E-07 |
| | AP | mol H+ -ekv | 1,12E+00 | 9,25E-03 | 4,19E-02 | 1,40E-02 | 4,02E-03 | 1,25E-02 | -1,44E-02 |
| | EP-FreshWater | kg P -ekv | 3,86E-04 | 2,57E-05 | 1,46E-05 | 3,47E-05 | 3,14E-05 | 9,59E-06 | -4,26E-05 |
| | EP-Marine | kg N -ekv | 4,22E-01 | 1,83E-03 | 1,85E-02 | 3,07E-03 | 1,18E-03 | 4,70E-03 | -5,00E-03 |
| | EP-Terrestial | mol N -ekv | 5,52E+00 | 2,05E-02 | 2,00E-01 | 3,42E-02 | 1,36E-02 | 5,18E-02 | -5,88E-02 |
| | POCP | kg NMVOC -ekv | 1,26E+00 | 7,84E-03 | 5,57E-02 | 1,34E-02 | 3,64E-03 | 1,48E-02 | -1,55E-02 |
| | ADP-minerals&metals[1] | kg Sb-ekv | 2,49E-04 | 8,89E-05 | 6,14E-06 | 7,76E-05 | 6,31E-06 | 1,14E-05 | -1,42E-04 |
| | ADP-fossil[1] | MJ | 8,40E+02 | 4,87E+01 | 5,51E+01 | 7,07E+01 | 1,54E+01 | 4,15E+01 | -2,71E+01 |
| | WDP[1] | $m^3$ | 3,60E+03 | 4,71E+01 | 1,17E+01 | 5,42E+01 | 1,70E+03 | 8,73E+01 | -1,27E+03 |

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsuringspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdanning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

### Merknad om miljøpåvirkningen

## Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

| Indikator | | Enhet | A1-A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PM | Sykdomstilfeller | 1,93E-05 | 1,97E-07 | 5,07E-06 | 4,00E-07 | 6,44E-08 | 2,67E-07 | -3,07E-07 |
| | IRP[2] | kgBq U235 -ekv | 3,72E+00 | 2,13E-01 | 2,40E-01 | 3,09E-01 | 2,59E-01 | 1,80E-01 | -2,49E-01 |
| | ETP-fw[1] | CTUe | 3,43E+04 | 3,61E+01 | 3,01E+01 | 5,17E+01 | 1,09E+01 | 2,05E+01 | -2,79E+01 |
| | HTP-c[1] | CTUh | 2,70E-08 | 0,00E+00 | 1,00E-09 | 0,00E+00 | 7,00E-10 | 6,00E-10 | -1,40E-09 |
| | HTP-nc[1] | CTUh | 6,19E-07 | 3,94E-08 | 2,80E-08 | 5,00E-08 | 9,80E-09 | 1,20E-08 | -3,43E-08 |
| | SQP[1] | dimensjonsløs | 1,15E+02 | 3,40E+01 | 6,69E+00 | 8,11E+01 | 8,73E+00 | 1,51E+02 | 6,15E+01 |

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c = Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.
2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselsyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

LARVIK GRANITE

| Ressursbruk (Resource use) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | | Enhet | A1-A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
| | PERE | MJ | 2,59E+02 | 6,96E-01 | 3,00E-01 | 8,90E-01 | 7,95E+00 | 6,38E-01 | -6,35E+00 |
| | PERM | MJ | 7,30E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | PERT | MJ | 2,59E+02 | 6,96E-01 | 3,00E-01 | 8,90E-01 | 7,95E+00 | 6,38E-01 | -6,35E+00 |
| | PENRE | MJ | 8,40E+02 | 4,87E+01 | 5,51E+01 | 7,07E+01 | 1,54E+01 | 4,15E+01 | -2,86E+01 |
| | PENRM | MJ | 2,95E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | PENRT | MJ | 8,40E+02 | 4,87E+01 | 5,51E+01 | 7,07E+01 | 1,54E+01 | 4,15E+01 | -2,86E+01 |
| | SM | kg | 6,58E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | RSF | MJ | 3,35E-01 | 2,49E-02 | 0,00E+00 | 3,11E-02 | 0,00E+00 | 1,32E-02 | -1,30E-01 |
| | NRSF | MJ | 2,00E+00 | 8,91E-02 | 0,00E+00 | 1,04E-01 | 0,00E+00 | 3,79E-02 | -1,33E-01 |
| | FW | $m^3$ | 2,03E+00 | 5,20E-03 | 2,83E-03 | 8,05E-03 | 2,64E-02 | 4,94E-02 | -9,96E-01 |

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

## Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

| Indikator | | Enhet | A1-A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HWD | kg | 1,34E-01 | 2,51E-03 | 1,62E-03 | 3,87E-03 | 1,54E-03 | 0,00E+00 | -6,54E-03 |
| | NHWD | kg | 2,91E+00 | 2,37E+00 | 6,52E-02 | 6,15E+00 | 4,87E-02 | 3,00E+02 | -1,98E-01 |
| | RWD | kg | 5,61E-03 | 3,31E-04 | 3,82E-04 | 4,83E-04 | 1,63E-04 | 0,00E+00 | -2,15E-04 |

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

## Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

| Indikator | | Enhet | A1-A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CRU | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | MFR | kg | 2,33E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,00E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | MER | kg | 5,25E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | EEE | MJ | 3,25E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | EET | MJ | 4,92E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

## Informasjon om innholdet av biogent karbon

| Indikator | Enhet | Ved port |
|---|---|---|
| Innhold av biogent karbon i produkt | kg C | 0,00E+00 |
| Innhold av biogent karbon i emballasjen | kg C | 0,00E+00 |

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO2

## Tilleggskrav

### Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

| Elektrisitetsmiks | Kilde | Mengde | Enhet |
|---|---|---|---|
| Elektrisitet, Norge (kWh) | ecoinvent 3.6 | 24,33 | g CO2-eq/kWh |

### Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

### Inneklima

## Ytterligere miljøinformasjon

| Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Enhet** | A1-A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
| GWPIOBC | kg $CO_2$ -ekv | 6,22E+01 | 3,22E+00 | 4,00E+00 | 4,36E+00 | 4,98E-01 | 1,29E+00 | -1,71E+00 |

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

## Bibliografi


NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.
NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.
ISO 21930:2007 Sustainability in buildings and civil engineering works -
Core rules for environmental product declarations of construction products and services.
ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.
Vold, M., and Iversen, O. M. K.)., (2022) EPD generator for for NPCR 018 Part B for natural stone products, aggregates and fillers
Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 09.22.
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0, 24.03.2021 EPD Norway.
NPCR 018 Part B for natural stone products, aggregates and fillers, Ver. 1.1, 20.01.2022, EPD Norway.



| | | |
|---|---|---|
| | **Programoperatør og utgiver**<br>Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner<br>Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge | Telefon: +47 977 22 020<br>e-post: post@epd-norge.no<br>web: www.epd-norge.no |
| | **Eier av deklarasjonen:**<br>Larvik Granite AS<br>Storgata 128, N-3262 Larvik | Telefon: +47 33 13 82 00<br>e-post: sales@larvik-granite.no<br>web: larvik-granite.no |
| | **Forfatter av livsløpsrapporten**<br>LCA.no AS<br>Dokka 6A, 1671 | Telefon: +47 916 50 916<br>e-post: post@lca.no<br>web: www.lca.no |
| | **Utvikler av EPD-generator**<br>LCA.no AS<br>Dokka 6B,1671 Kråkerøy | Telefon: +47 916 50 916<br>e-post: post@lca.no<br>web: www.lca.no |
| | ECO Platform<br>ECO Portal | web: www.eco-platform.org<br>web: ECO Portal |